

材料特性

- 优异的直流叠加特性
- 低损耗
- 高效率、高功率密度

材料应用

- 光伏逆变器
- 新能源汽车
- 变频空调
- UPS 电源

Material Characteristics Parameter				
Characteristics	Parameter			
Material Grade	SH060	SH075	SH090	SH125
Initial Permeability	60	75	90	125
Bs (mT)	1100	1100	1100	1100
Curie Temperature °C	>500	>500	>500	>500
Temperature Range	-55~200	-55~200	-55~200	-55~200
Core Loss (mw/cm ³) (50KHz/100mT)	170	170	170	170

